

KARTA PRODUKTU

MEDITAP B-368

Zastosowanie



Powłoka - PCV	100%
Nośnik - PES	100%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	735 ± 60
Grubość [mm]	1,0 ± 0,1
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 50 / ≥ 20
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 40 000
Uwagi	Materiał został przebadany w laboratorium zewnętrznym, zgodnie z Francuską klasyfikacją ogniową NF P 92-503: 1995-12. Osiągnięty poziom niepalności to M2. Materiał spełnia wymagania zawarte w załączniku XVII REACH (włączając stosowanie barwników azowych, niklu itp.) jak i również amerykańskie wymagania odnośnie całkowitej zawartości ołowiu w artykułach dla dzieci (CPSIA, z wyłączeniem akcesoriów wykonanych ze szkła).
Palność	PN ISO 3795 NF P 92-503:1995-12 M2



sanwil®



KARTA PRODUKTU

MEDITAP B-368



REACH



OEKO-TEX



Atest Polskiego Zakładu
Higieny



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Odporny na zadrapania



Do stosowania na
zewnątrz



Wodoszczelny