

KARTA PRODUKTU

SOFT MARINE B-544

Zastosowanie



Powłoka - PCV	100%
Nośnik - PES	100%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	720 ± 60
Grubość [mm]	1,1 ± 0,2
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 30 ≥ 15
Wytrzymałość na rozdzielanie: wzdłuż / wszerz [daN]	≥ 2 ≥ 2
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥ 2 ≥ 2
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 100
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 80 000
Palność	IMO FTPC Part 8



sanwil®



KARTA PRODUKTU

SOFT MARINE B-544



IMO



REACH



Atest Polskiego Zakładu
Higieny



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Odporny na UV



Odporny na wodę
morską



Odporny na zadrapania



Olejoodporny



Do stosowania na
zewnątrz



Wodoszczelny

www.sanwil.com