




KARTA PRODUKTU

FORTUNA B-400

Zastosowanie



Powłoka - PCV	86%
Powłoka - PU	14%
Nośnik - PES	56%
Nośnik - Bawełna	44%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	485 ± 40
Grubość [mm]	1,1 ± 0,15
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 40 ≥ 30
Wytrzymałość na rozdieranie: wzdłuż / wszerz [daN]	≥ 2 ≥ 2
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 50
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 40 000



sanwil®



KARTA PRODUKTU

FORTUNA B-400



REACH



Atest Polskiego Zakładu
Higieny



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Odporny na zadrapania



Do stosowania na
zewnątrz



Miękki w dotyku



Wodoszczelny

www.sanwil.com