


KARTA PRODUKTU

SANFLEX B-265

Zastosowanie



Powłoka - PCV	92%
Powłoka - PU	8%
Nośnik - PES	100%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	520 ± 20
Grubość [mm]	0,9 ± 0,1
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 40 ≥ 20
Wytrzymałość na rozdieranie: wzdłuż / wszerz [daN]	≥ 2 ≥ 2
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 100
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 50 000
Odporność na płomień	≤ 100
Palność	PNN ISO 3795



KARTA PRODUKTU

SANFLEX B-265



REACH



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Odporny na zadrapania



Wodoszczelny