



KARTA PRODUKTU

SANTA C-221

Zastosowanie



Powłoka - PU	100%
Nośnik - PES	57%
Nośnik - Bawełna	43%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	≥ 290
Siła zrywająca [daN/5cm] Metoda 2 wzdłuż / wszerz	≥ 50 / ≥ 50
Wytrzymałość na rozdzielanie: wzdłuż/wszerz [daN]	≥ 4 / ≥ 4
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥ 2,5 / ≥ 2,5
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temperaturze pokojowej [Ilość zgięć w tys.]	≥ 50
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 50 000 (dopuszczalny stopień uszkodzenia 2)
Odporność na płomień	+
Palność	PN EN 1021-1



sanwil®



KARTA PRODUKTU

SANTA C-221



REACH



Atest Polskiego Zakładu
Higieny



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Miękki w dotyku

www.sanwil.com