

КАРТА ПРОДУКТА

SANFLEX B-265

Применение



покрытие - ПВХ	92%
покрытие - ПУ	8%
основа - полизифир	100%
масса [g/m ²]	520 ± 20
толщина [mm]	0,9 ± 0,1
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 40 ≥ 20
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN]	≥ 2 ≥ 2
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 100
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 50 000
огнеустойчивость	≤ 100
Огнестойкость	PNN ISO 3795



КАРТА ПРОДУКТА

SANFLEX B-265



REACH



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Устойчивый к
истиранию



Водонепроницаемый