



КАРТА ПРОДУКТА

SANTEX B915

Применение



покрытие - ПВХ	100%
масса [g/m ²]	≥ 850
толщина [mm]	1.6 ± 0.2
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 25 / ≥ 15
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN]	≥ 1.5 / ≥ 1.5
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 3 / ≥ 3