



КАРТА ПРОДУКТА

LAMÓWKA B-389

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	100%
масса [g/m ²]	400 ± 50
толщина [mm]	0,55 ± 0,05
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	40/15
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN]	2/2
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	1,5/1,5



sanwil®

КАРТА ПРОДУКТА

LAMÓWKA B-389



Не содержит фталатов

www.sanwil.com