



**sanwil**®



**КАРТА ПРОДУКТА**

**SANFLEX В 258**

Применение



покрытие - ПВХ	92
покрытие - ПУ	8
основа - полизифир	100
масса [g/m <sup>2</sup> ]	600±40
толщина [mm]	1,0± 0,1
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 100
Стойкость к многократным изгибам при заданной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 30 (-10°C)
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 50 000
замечание	MROZOODPORNY RESISTANT LOW TEMPERATURE Морозостойкий
Огнестойкость	PN ISO 3795



## КАРТА ПРОДУКТА

### SANFLEX B 258



REACH



Не содержит фталатов



Устойчивый к  
истиранию



Для наружного  
применения